

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
ACQUA STOP

FORMATI:
750 ml, 2,5 LT, 5 LT, 10 LT.

MISSIONE:
Idropittura speciale per il trattamento di superfici con problemi di umidità e infiltrazioni.

IMPIEGO:
Particolarmente idoneo per ripristinare pareti laddove esistono problemi di umidità, muffe, macchie di fumo, di nicotina, di fuliggine e macchie gialle dovute ad infiltrazioni di acqua. Si aggrappa anche su pareti fortemente impregnate di umidità e resiste a quasi tutti i tipi di sali igroscopici.

COMPOSIZIONE:
Biossido di titanio, cemento bianco, extender idonei dispersi in veicolo di pregio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Viscosità: Tissotropico -- Peso specifico: 1,45 Kg/LT -- Resa pratica: 12 Mq/LT a una mano in funzione del supporto -- Colore: Bianco -- Solidi in peso: 57% -- Essiccazione: 273 ore a 20°C e 65% U.R. -- Riverniciabilità: 4/5 ore a 20°C e 65% U.R. -- Aspetto del film: Opaco.

NORME APPLICATIVE: Pennello, rullo.
DILUIZIONE: Acqua: 15/20%.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Per superfici nuove ed intatte: pulire e depolverizzare accuratamente le pareti. Diluire ACQUA STOP con il 20% di acqua ed applicare a due passate a distanza di 3/4 ore fra l'una e l'altra.
Superfici vecchie degradate e molto umide: Asportare eventuali vecchie pitture, nonchè evidenti incrostazioni di muffe, stuccare e rasare le imperfezioni con STUCCO STOP. Ad essiccazione avvenuta (6/8 ore) carteggiare e pulire molto accuratamente il supporto. Diluire ACQUA STOP con circa il 15% di acqua ed applicare a due passate con pennello o rullo a distanza di 4/6 ore fra l'una e l'altra.

NOTE: Teme il gelo. Poichè le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo di DIXI S.R.L. la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.



DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it